

IMPRIMER - EMULS O ASF LTICA DE IMPRIMA O

IMPRIMER - Emuls o especial a base de  gua para servi os de imprimi o que substitui o asfalto dilu do de petr leo (CM-30) com vantagens t cnicas e ecol gicas.

Por que usar Imprimer?

A emiss o de alta concentra o de compostos org nicos vol teis (querosene) presente nos asfaltos dilu dos (CM-30) na atmosfera unido   delonga do per odo de cura e da continuidade dos servi os, tem inviabilizado o uso do CM-30 levando a Brasqu mica a desenvolver novo produto a base de  gua, adequando a tecnologia de pavimenta o a esta nova realidade, impondo novos conceitos de viabilidade t cnica, ecol gica e da sa de e seguran a do trabalhador.

Principais vantagens do Imprimer:

- N o exala odor;
- N o necessita de aquecimento;
- N o   inflam vel;
- Promove menor tempo de cura.

Aplica o – Impermeabiliza o de todos os tipos de bases.

APRESENTA O:

A EAI   fornecida a granel em carros tanques ou em tambores de 200 litros.

RECOMENDA OES:

Em caso de acidentes consulte a FISPQ. Use EPIs durante manuseio dos produtos. Para mais informa  es consulte nosso departamento t cnico.

ESPECIFICA OES:

CARACTERÍSTICA	UNIDADE	MÉTODO		
		EAI	ABNT NBR	ASTM
ENSAIO PARA A EMULSÃO				
VISCOSIDADE SAYBOLT FUROL A 25°C, MÁX.	SSF	90	14491	D244
SENDIMENTAÇÃO, MÁX.	%M/M	10	6570	D6930
PENEIRAÇÃO (0,84 MM), MÁX.	%M/M	0,1	14393	D6933
pH, MÁX.	-	8	6299	-
DESTILAÇÃO				
SOLVENTE DESTILADO	% V/V	0 A 15	6568	D244
REESÍDUO SECO, MÍN.	%M/M	45	14376	D6934
ENSAIO PARA O RESIDUO DA EMULSÃO OBTIDO PELA NBR 14896				
PENETRAÇÃO A 25°C (100G E 5S)	MM	-	6576	D5
TEOR DE BETUME, MÍN.	%	97	14855	D2042
DUCTILIDADE A 25°C, MÍN.	CM	40	6293	D113

